



gräfix® 34 fein

Mittelbettkleber auf Trass-Basis Klebemörtel zum Verlegen von Natursteinplatten Mörtelbettstärke: 5 - 15 mm geeignet bei Fußbodenheizung

- gräfix 34 fein:** Kunststoffvergüteter Werk trockenmörtel auf Zement-Basis mit Kalksteinbrechsand bis 0,8 mm und Trassmehl feinsten Mahlung. Der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten.
- Verwendung:** **gräfix 34 fein** ist ein Mittelbettkleber zur standfesten Verlegen von großformatigen Platten, wenn eine gröbere Mörtelsieblinie, verglichen zu Dünnbett-Natursteinklebern, benötigt bzw. gewünscht wird. Natursteinplatten auch unterschiedlicher Dicke können auf unebenem Untergrund im Innen-, Außen- und Nassbereich mit einer Mörtelbettstärke von 5 – 15 mm verlegt werden. Das besondere Mischungsverhältnis von Trass und Zement unterdrückt die Graurandbildung, zu der manche Plattenbeläge neigen.
- Untergrund:** Der Untergrund muss tragfähig, staub- und trennmittelfrei (z.B. Wachs, Öl) sein. Zementhaut und Feinschichten müssen besonders sorgfältig entfernt werden (siehe auch DIN 18357 Fliesen- und Plattenarbeiten). Stark saugende Zementuntergründe und Porenbeton mit **Rabolin 130** grundieren. Anhydrit- bzw. Calciumsulfatestriche sollten angeschliffen und mit **Rabolin 190** Estrichgrundierung vorbehandelt werden. Zementestriche dürfen nicht mehr als 2 CM-% bzw. bei Fußbodenheizung 1,5 CM-%, Anhydrit - bzw. Gipsestriche nicht mehr als 0,5 CM-% bzw. bei Fußbodenheizung 0,3 CM-% Restfeuchtigkeitsgehalt (Messung mit CM-Gerät) aufweisen. Das Mindestalter des Untergrundes beträgt bei Zement- und Calciumsulfatestrich 28 Tage und bei Beton 6 Monate.
- Verarbeitung:** Ein Sack **gräfix 34 fein** wird mit ca. 6,0 - 6,5 Liter Wasser mit dem Quirl in einem sauberen Gefäß klumpenfrei und verarbeitungsgerecht angemischt. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten wird der angemischte Kleber nochmals gut durchgemischt. Auf dem Untergrund wird eine Kontaktschicht aufgezogen. Anschließend wird in die frische Schicht in einem zweiten Arbeitsgang mit der Zahnpachtel oder der Mörtelkelle das Klebebett eingekämmt. Platte mit leicht schiebender Bewegung einsetzen und andrücken. Wenn eine hohlraumfreie Verlegung notwendig ist (z.B. auf Terrassen, Balkonen, an Fassaden, in Schwimmbädern und bei Natursteinbelägen), wird zusätzlich auf der Plattenrückseite eine Kleberschicht aufgezogen (Floating-Buttering-Verfahren). Nur soviel Kleber aufkämmt, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit (ca. 20 Minuten) mit Platten belegt werden können. Prüfung der klebeoffenen Zeit mit Fingerkuppentest. Ist diese Zeit überschritten, muss der Kleber entfernt und ein frisches Klebebett aufgezogen werden.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet. Zur Gewährleistung einer nahezu hohlraumfreien Verlegung ist **gräfix 34 fein** gemäß DIN 18 157–1 im Buttering-Floating-Verfahren zu verarbeiten, um Frost-Tauwechselschäden im Außenbereich und Rissbildungen im oder Kantena-bplatzungen am Belagmaterial zu vermeiden.

Reinigung: Unmittelbar nach Gebrauch können die Werkzeuge mit Wasser gereinigt werden. Im angetrockneten Zustand ist nur eine mechanische Entfernung möglich.

Besonders zu beachten: Die Verarbeitungstemperatur von **gräfix 34 fein** darf nicht unter +5 °C bzw. über +25 °C liegen. Gleichzeitig müssen Vorkehrungen gegen vorzeitiges Austrocknen durch Sonne und Wind getroffen werden, gegebenenfalls Beläge abdecken. Angesteiften Kleber nicht mehr verwenden. Die geltenden DIN-Normen sind zu beachten! **gräfix 34 fein** enthält Zement. Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch, deshalb sind Hautreizungen bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z.B. Augen) möglich. Bei Berührung mit Haut und Augen gründlich mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen sie bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:	Verarbeitungstemperatur:	5 bis 25 °C
	Klebebettdicken:	5 bis 15 mm
	Komponenten:	1-komponentig
	Konsistenz:	Pulver
	Farbe:	grau
	Reifezeit:	5 Minuten
	Verarbeitungszeit (Topfzeit): **	2 – 3 Stunden
	Klebeoffene Zeit: *	ca. 20 Minuten
	Begehbar: **	24 Stunden
	Verfugbar: **	2 – 4 Tage
	Belastbar: **	3 Tage
	Voll belastbar (gewerbl. Bereich): **	28 Tage
	Haftfestigkeit:	C1 (≥ 0,5 N/mm ² nach DIN EN 12004)
	Verarbeitungseigenschaften:	T =tixotrop (verringertes Abrutschen)
	Temperaturbeständigkeit: ***	von –15 °C bis +75 °C
	Ergiebigkeit:	ca. 17,5 Liter/Sack Ca. 700 Liter/Tonne
	Festkörperanteil:	100 %
	GISCODE:	ZP1 (chromatarm gemäß TRGS 613)
	Lagerfähigkeit:	12 Monate (im ungeöffneten Original- gebinde bei kühler und trockener Lagerung)

* Je nach Untergrund kann sich die klebeoffene Zeit verkürzen

** Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeit

*** geprüfter Temperaturbereich

Lieferung: · in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (48 Sack je Palette = 1,2 t)

Zollkennziffer: 3214 90 00

Verbrauch:

Verbrauchsmenge in kg / m ²			
10er Zahnung	5 mm Schichtdicke	10 mm Schichtdicke	15 mm Schichtdicke
4 - 5	7	14	21

Entsorgung: Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den Hinweisen unseres Entsorgungspartners (INTERSEROH) bzw. den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.



Hinweis: Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen.

WOLFGANG ENDRESS Telefon: +499126 2596-0 (Büro)
GmbH & Co.KG +499192 9955-0 (Werk)
Kalk- und Schotterwerk Telefax: +499126 2596-17
D 91322 Gräfenberg E-Mail: info@graefix.de

Technisches Merkblatt 34 fein
Stand: März 2014

www.graefix.de